

P-ACRYL

2K Akrilik Düz Renk


Uygulama Alanı	:Otomobil ve ticari araçların parça veya komple boyanması
Kimyasal Yapısı	:Yüksek kaliteli hidroksi akrilat reçine bazlı sonkat
Genel Özellikleri	:P-Acryl 2K Akrilik Düz renk iki bileşenli akrilik özellikte, çok parlak yüzey oluşturan, yayılması, örtücülüğü mükemmel, darbelere dayanıklı, atmosferik koşullara dayanan, uygulaması kolay düz renk boyalardır. Uygun astar ile kaplanmış ve zımparalanmış; yağdan ve kirden arındırılmış eski boyalı, metal, plastik, alüminyum, polyester, galvaniz ve alaşım sac yüzeyler üzerine uygulanabilir. Açık havada veya fırında kuruyabilir.
Yardımcı Malzemeler	:P HS Sertleştirici, e-Hızlı/Standart/Yavaş Sertleştiriciler, T 8-18/18-25/25-35/35+ Üniversal Tinerler
Karışım Oranı (hacimce)	:3:1 (3 kısım P-Acryl 2K Akrilik Düz Renk, 1 kısım Polaron P HS Sertleştirici) 2:1 (2 kısım P-Acryl 2K Akrilik Düz Renk, 1 kısım Polaron e serisi sertleştiriciler)
Parlaklık	:Çok Parlak
Kapladığı Alan	:Yaklaşık 9 m ² /L/50 µm
Uygulama Yüzeyi	:Uygun Polaron astarları ile kaplanmış ve zımparalanmış; yağdan ve kirden arındırılmış eski boyalı, metal, plastik alüminyum, polyester, galvaniz ve alaşım sac yüzeyler.
Ekipman Temizliği	:Üniversal Akrilik Tinerler ve Selülozik Tiner
Renk	:Polaron Otomobil Boyaları Renk Kartelasına bakınız.
Raf Ömrü	:Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

P-ACRYL

2K Akrilik Düz Renk


UYGULAMA VERİLERİ



Karışım Oranı

:3:1 (3 kısım P-Acryl 2K Akrilik Düz Renk, 1 kısım Polaron P-HS Sertleştirici)

2:1 (2 kısım P-Acryl 2K Akrilik Düz Renk, 1 kısım Polaron e serisi sertleştiriciler)



Uygulama- Viskozitesi

:17-18 sn. (DIN CUP 4 mm/ 20 °C)

% 5-10 Üniversal Tinerler(hava koşullarına göre)



Üstten hazne

Meme çapı (mm)

Hava basıncı (bar)

1,3-1,6

3,5-4,5

Alttan hazne

1,5-1,8

3,5-4,5

Basınçlı Tank

1,0-1,4

4,0-5,0



Havasız

0,007-0,009"/40

160-200

HVLP/LVLP

1,3-1,5

tabanca

üreticisinin

uyarlarına uyunuz




Kat Sayısı/

2

Film Kalınlığı

:40-60 µm



Katlar Arası Bekleme

:5-10 dakika



Kuruma

:20 °C yaklaşık 8 saat

60 °C 30 dakika



Karışım Ömrü

:Yaklaşık 40 dakika – 3 saat (sıcaklığa bağlı)



Korunma

:Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi

Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu üründeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com e-mail: info@polaronboya.com