

TEKNİK BİLGİ FORMU



Blue Horse 4+1 Primer HS 2K Akrilik Astar

Uygulama Alanı	Otomobil ve ticari araçlar. Yeni ve onarılmış araç parçaları ve komple araçların astarlanması
Kimyasal Yapısı	2-bileşenli yüksek kaliteli hidroksi akrilik reçine
Genel Özellikleri	Blue Horse 4+1 HS 2K Akrilik Astar, yüksek katılı, iki bileşenli, kolay uygulanabilen, çok iyi dolgu gücü ve yapışma özelliklerine sahip 4+1 akrilik astardır. Üzerine uygulanan boyaları kesinlikle emmez ve son katlara uzun ömür sağlar. Blue Horse 2K Akrilik Düz Renk ile renklendirilebilir.
Yardımcı Malzemeler	Blue Horse 2K Sertleştirici Hızlı/Standart Sertleştiriciler, Polaron T 8-18/18-25/25-35/35+ Üniversal Tinerler
Karışım Oranı (hacimce)	4:1 (4 kısım Blue Horse 4+1 HS 2K Akrilik Astar, 1 kısım Blue Horse Sertleştirici) gerekiyorsa maksimum % 10 üniversal tiner ile inceltilir.
Parlaklık	Mat
Kapladığı Alan	Yaklaşık 8 m ² /L/60 µm
Uygulama Yüzeyi	Tamamen kurumuş eski boyalar ve plastik astarı ile astarlanmış plastik yüzeyler
Alt katlar	Uygulanabilir değil.
Üst Katlar	Tüm Blue Horse Ürünleri
Ekipman Temizliği	Üniversal Akrilik Tinerler ve Selülozik Tiner
Renk	Gri, Beyaz ve Siyah
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.


Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu üründeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

TEKNİK BİLGİ FORMU




Blue Horse 4+1 Primer HS 2K Akrilik Astar

UYGULAMA VERİLERİ



Karışım Oranı

4:1 (4 kısım Blue Horse 4+1 HS 2K Akrilik Astar, 1 kısım Blue Horse Sertleştirici) gerekiyorsa maksimum %10 üniversal tiner ile inceltilir.



Uygulama- Viskozitesi

18-22 sn. (DIN CUP 4 mm./ 20°C.)



Üstten hazne

Meme çapı (mm)

Hava basıncı (bar)



Alttan hazne

1,4-1,8

3,5-4,5

HVLP/LVLP

1,6-1,8

3,5-4,5

1,4-1,8

tabanca

üreticisinin

uyarlarına uyunuz




Kat Sayısı/

1-3

Film Kalınlığı

60-180 µm



Katlar Arası Bekleme

5-10 dakika



Kuruma

20 °C 2-3 saat her kat için

60 °C 20 dakika

20 °C 20 dakika sonra ince uygulamada, yağ üzeri yağ uygulama yapılabilir. Kalın katlar üzerine 16 saat sonra uygulama yapılmalıdır.



Karışım Ömrü

45-60 dakika (Blue Horse Standart Sertleştirici ile)

30-35 dakika Blue Horse Hızlı Sertleştirici)



Korunma

Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu üründeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.