

P-5+1 Primer

HS 2K Akrilik Astar

Uygulama Alanı	Otomobil ve ticari araçlar. Yeni ve onarılmış araç parçaları ve komple araçların astarlanması ve plastik parçaların astarlanması
Kimyasal Yapısı	2-bileşenli yüksek kaliteli özel reçineler karışımı
Genel Özellikleri	P-5+1 Primer HS 2K Akrilik Astar üstün kaliteli ve yüksek katılı bir astardır. Gerçek bir DTM ürün olup her tür yüzeye direk uygulanabilir. (galvaniz, sac, bronz, alüminyum ve plastikler) Geniş uygulama alanı nedeniyle ürüne "Joker" adı verilmiş olup uygulama ve zamanda avantaj sağlar. Uyarı: PE ve PP-PE karışımı plastiklere uygulamadan önce mutlaka ısıtma işlemi uygulayarak yüzey pasive edilmelidir.
Yardımcı Malzemeler	P-HS Sertleştirici, e-Hızlı/Standart/Yavaş Sertleştiriciler ve T 8-18 /18-25/25-35/35+ Ünlversal Tinerler
Karışım Oranı (hacimce)	5:1 (5 kısım P-5+1 HS 2K Akrilik Astar, 1 kısım e serisi sertleştiriciler) gerekiyorsa maksimum %15 ünlversal tiner ile inceltiler.
Parlaklık	Mat
Kapladığı Alan	Yaklaşık 8 m ² /L/60 µm
Uygulama Yüzeyi	Her tür yüzeye uygulanabilir. (galvaniz, sac, bronz, alüminyum ve plastikler)
Alt katlar	Uygulanabilir değil.
Üst Katlar	Tüm Polaron Ürünleri
Ekipman Temizliği	Ünlversal Akrilik Tinerler ve Selülozik Tiner
Renk	Gri, Beyaz ve Siyah
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com e-mail: info@polaronboya.com


P-5+1 Primer HS 2K Akrilik Astar

UYGULAMA VERİLERİ



Karışım Oranı

5:1 (5 kısım P-5+1 HS 2K Akrilik Astar, 1 kısım e serisi sertleştiriciler) gerekiyorsa maksimum %15 üniversal tiner ile inceltilir.



Uygulama- Viskozitesi

18-22 sn. (DIN CUP 4 mm/ 20 °C)



Üstten hazne

Meme çapı (mm)

Hava basıncı (bar)



Alttan hazne

1,4-1,8

3,5-4,5

HVLP/LVLP

1,6-1,8

3,5-4,5

1,4-1,8

tabanca

üreticisinin

uyarlarına uyunuz.



Kat Sayısı/

1-3

Film Kalınlığı

60-180 µm



Katlar Arası Bekleme

5-10 dakika



Kuruma

20 °C 2-3 saat her kat için

60 °C 20 dakika

20 °C 20 dakika sonra ince uygulamada, yağ üzeri yağ uygulama yapılabilir, kalın katlar üzerine 16 saat sonra uygulama yapılmalıdır.



Karışım Ömrü

2-3 saat (e-Standart Sertleştirici ile)

1-2 saat (e-Hızlı Sertleştirici ile)



Korunma

Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com e-mail: info@polaronboya.com