


e-1K Primer ANC Astar

Uygulama Alanı	Zımparalanmış macunlanmış eski boyalı ya da korozyon önleyici bir astar ile astarlanmış metal yüzeyler ve ahşap üzerine uygulanabilir.
Kimyasal Yapısı	Nitroselüloz modifiye reineler karışımıdır.
Genel Özellikleri	e-1K Primer ANC Astar kolay uygulanabilen tek bileşenli modifiye astardır. Çabuk kurur, iyi dolgu gücüne sahiptir, kolay zımparalanır. Üzerine uygulanan son kat boyaları emmez. (akrilik, selülozik, sentetik boyalar)
Yardımcı Malzemeler	T 8-18/18-25 Üniversal Tinerler
Karışım Oranı (hacimce)	Kullanılan tabanca meme çapına göre uygun tiner(sıcaklık koşullarına göre) ile % 15-20 oranında inceltir.
Parlaklık	Mat
Kapladığı Alan	Yaklaşık 7 m ² /L/50 µm
Uygulama Yüzeyi	Yağı giderilmiş ve zımparalanmış eski boyalı yüzeyler, korozyon önleyici bir astar ile astarlanmış metal yüzeyler ve ahşap
Alt katlar	Uygulanabilir değil.
Üst Katlar	Tüm Polaron Ürünleri
Ekipman Temizliği	Üniversal Akrilik Tinerler ve Selülozik Tiner
Renk	Gri, Beyaz ve Siyah
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.


Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

e-1K Primer ANC Astar

UYGULAMA VERİLERİ



Karışım Oranı

Tek komponentli ürün
% 15-20 üniversal tiner ile inceltiniz.

Uygulama- Viskozitesi

18-22 sn. (DIN CUP 4 mm/ 20 °C)



Üstten hazne
Alttan hazne
Basınçlı Tank
Havasız
HVLP/LVLP

Meme çapı (mm)	Hava basıncı (bar)
1,3-1,5	3,0-3,5
1,6-1,8	3,0-3,5
1,0-1,2	3,0-3,5
0,007-0,009"/40	160-180
1,3-1,5	tabanca üreticisinin uyarlarına uyunuz.

Kat Sayısı/
Film Kalınlığı1-2
50-100 µm

Katlar Arası Bekleme

5-10 dakika (matlaşmaya kadar)



Kuruma

20 °C minimum 45-60 dakika her kat için
60 °C 15 dakika

Karışım Ömrü

-



Korunma

Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com e-mail: info@polaronboya.com

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com e-mail: info@polaronboya.com