

Blue Horse 2K Akrilik Düz Renk

Uygulama Alanı	Otomobil ve ticari araçların parça veya komple boyanması
Kimyasal Yapısı	Yüksek kaliteli hidroksi akrilat reçine bazlı sonkat
Genel Özellikleri	Blue Horse 2K Akrilik Düz Renk, iki bileşenli akrilik özellikte, çok parlak yüzey oluşturan, yayılması, örtücülüğü mükemmel, darbelerle dayanıklı, atmosferik koşullara dayanan, uygulaması kolay düz renk boyalardır. Blue Horse veya Polaron astar ile kaplanmış ve zımparalanmış; yağdan ve kirden arındırılmış eski boyalı, metal, plastik, alüminyum, polyester, galvaniz ve alaşım sac yüzeyler üzerine uygulanabilir. Açık havada veya fırında kuruyabilir.
Yardımcı Malzemeler	Blue Horse 2K Sertleştirici Hızlı veya Standart, Polaron T 8-18/18-25/25-35/35+ Üniuersal Tinerler
Karışım Oranı (hacimce)	2:1 (2 kısım Blue Horse 2K Akrilik Düz Renk, 1 kısım Blue Horse 2K Sertleştirici)
Parlaklık	Çok Parlak
Kapladığı Alan	Yaklaşık 9 m ² /L/50 µm
Uygulama Yüzeyi	Uygun Polaron veya Blue Horse astarları ile kaplanmış ve zımparalanmış; yağdan ve kirden arındırılmış eski boyalı, metal, plastik alüminyum, polyester, galvaniz ve alaşım sac yüzeyler.
Ekipman Temizliği	Üniuersal Akrilik Tinerler ve Selülozik Tiner
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.


Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

TEKNİK BİLGİ FORMU



Blue Horse 2K Akrilik Düz Renk

UYGULAMA VERİLERİ



Karışım Oranı

2:1 (2 kısım Blue Horse 2K Düz Renk Boya, 1 kısım Blue Horse 2K Sertleştirici)



Uygulama- Viskozitesi

17-18 sn. (DIN CUP 4 mm/ 20 °C)
% 10-15 Üniversal Tinerler(hava koşullarına göre)



Üstten hazne

Meme çapı (mm)

Hava basıncı (bar)

Alttan hazne

1,3-1,6

3,5-4,5

Basıncılı Tank

1,5-1,8

3,5-4,5

Havasız

1,0-1,4

4,0-5,0

HVLP/LVLP

0,007-0,009"/40

160-200

tabanca

üreticisinin

uyarlarına uyunuz




Kat Sayısı/

2

Film Kalınlığı

40-60 µm



Katlar Arası Bekleme

5-10 dakika



Kuruma

20 °C yaklaşık 8 saat

60 °C 30 dakika



Karışım Ömrü

Yaklaşık 40 dakika – 2 saat (sıcaklığa bağlı)



Korunma

Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.